

TECHNICKÝ LIST

PATTEX PARKET NA PERODRÁŽKY



Disperzné lepidlo na báze polyvinylacetátu na lepenie perodrážkových spojov plávajúcich podláh a dosiek.

VLASTNOSTI

- ▶ vodovzdorné lepenie D3 (EN 204)
- ▶ veľmi vysoká pevnosť lepenia
- ▶ ihneď použiteľný
- ▶ pružná lepená škára
- ▶ odoláva starnutiu
- ▶ bezfarebný

OBLASTI POUŽITIA

Lepenie spojov na pero a drážku pri parketových podlahách z pravého dreva a laminátu. Lepenie stenových a stropných panelov vo vyhotovení na pero a drážku (plošne pripevnených).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplotná stabilita:	0°C až +80°C
Teplota spracovania:	+15°C až +30°C
Pevnosť lepenia:	spĺňa podmienky podľa EN204, trieda náročnosti D3
Doba spracovania:	D3
Doba tuhnutia:	do 15 minút cca 20 minút, podľa vlhkosti dreva
Konečná pevnosť:	po 24 hodinách
Merná hmotnosť (špecifická):	cca 1,1 g/cm ³
Spotreba:	pri lepení spojov na pero a drážku cca 15 g/bm jedna fľaša 750 g vystačí na cca 20 m ²
Skladovanie:	12 mesiacov v tesne uzavretej nádobe na suchom a chladnom mieste

BALENIE

Plastová fľaša: 750 g

SPRACOVANIE

Príprava podkladu:

Plochy, ktoré chcete lepiť, pripravte tak, aby lícovali a boli čisté. Vlhkosť dreva by mala byť okolo 8 až 12%. Parketové dielce pred pokládkou aklimatizujte.

Pracovný postup:

Lepidlo nanášajte do drážky priamo z fľaše. Dbajte na to, aby vznikla rovnomerná vrstva. Po nanosení vrstvy lepidla pero zasuňte do drážky a dorazte. Doba spracovania lepidla je cca 15 minút. Počas tejto doby oba lepené diely zložte do seba. Doba tuhnutia je podľa vlhkosti dreva cca 20 minút. Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách. Zo škár vystupujúce lepidlo ihneď odstráňte vlhkou tkaninou. Zaschnuté lepidlo sa dá odstrániť mechanicky alebo s použitím Pattex parketového čističa.

Upozornenie:

Pri zbíjaní parketových dielcov používajte príklepovú dosku, aby neprišlo k poškodeniu pera. Pri pokladaní parkiet dodržujte pokyny výrobcu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pokyny na likvidáciu:

Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na skladovanie odpadu.

Skladovanie:

Skladujte v riadne uzavretých nádobách, v suchu, pri teplote nad +5°C. Chráňte pred mrazom!

TECHNICKÝ LIST

PATTEX PARKET NA PERODRÁŽKY

**Čistenie pracovných nástrojov:**

Pracovné nástroje ihneď po použití očistite vodou. Parketové podlahy alebo panely utrite vlhkou tkaninou.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk